

Podlahoviny

ošetřené nebo renovované 2K-PU-ochrannou vrstvou
CC-PU-ochranná vrstva, CC-PU-ochranná vrstva-Antislip,
CC-PU-Anticolor, CC-SuperPU-Siegel

STRUČNÉ POKYNY PRO BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ

- Pro **denní čištění** používat **CC-PU-čistič**. Dávkování 25 – 50 ml do 10 litrů vody (jedno stisknutí dávkovací pumpičky). Vytírat mopem nebo použít roztok do mycího automatu. Pro strojové čištění použít bílý nebo červený pad.
CC-PU-čistič nepředávkovávat !!!
- **Prevence:** Dbejte prosím všech pokynů, které jsou uvedené v bodu 1. návodu na ošetřování a čištění podlahovin ošetřených 2K-PU-nátěrem.
- Při silnějším znečištění použít **CC-PU-čistič** v koncentraci 1:50 – 1:100 (100 – 200 ml do 10 litrů vody), roztok nechat několik minut působit, poté povrch vydrhnout kartáčem nebo červeným padem a rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu nebo savými mopy.
- **Pozor:** Pro běžné čištění nepoužívat žádné agresivní prostředky (např. běžné saponáty, přípravky s obsahem abraziva, alkalické, s velkým obsahem rozpouštědel nebo odmašťovacích látek) !!!
Barvicí produkty (např. barvy na vlasy, barvicí dezinfekce na rány apod.) a také migrace změkčovadel (např. z gumy) způsobí nevratné zabarvení ochranné vrstvy. Pokud je specificky v objektu vyžadována odolnost vůči bezbarvým dezinfekcím na ruce a nástroje, doporučujeme provést zkoušky s konkrétními používanými preparáty (**neplatí pro CC-PU-Anticolor!!!**). Přirozená změna barvy je možná a neznamená změnu kvality materiálu. V případě nejasností kontaktujte nejprve naše technické poradenství.
- V ostatním se řídit návodem na ošetřování a čištění konkrétního typu podlahoviny, dbát také na všechny informace v technických a bezpečnostních listech produktů. V případě nejasností kontaktovat výhradního partnera Dr. Schutz® Group pro ČR a SR:

Dr. Schutz®